TECHNICKÝ LIST

IMPREGNAČNÝ OLEJ

INTERIÉR/EXTERIÉR



Vysokohodnotný impregnačný olej na všetky druhy výrobkov z dreva.

Impregnačný olej je prírodná náterová hmota na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla. Je veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou filmu bez použitia sikatív na báze kobaltu. Je vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri. Receptúra pre hlbšie vniknutie do dreva. Tiež je vhodný pre vonkajšu impregnáciu surového dreva a zvlášť je vhodný v kombinácii s tíkovým olejom v exteriéri a tvrdým voskovým olejom ako vrchnou vrstvou v interiéri. Tiež na hrubo rezané a extra savé druhy dreva. Reguluje absorbciu vlhkosti a predlžuje životnosť dreva. Vhodný na impregnáciu zadnej/spodnej strany drevených obkladov a podláh. Nie je vhodný ako samostatý náter. Vhodný aj na impregnáciu savých kamenných, betónových a tehlových povrchov ako impregnačný podklad pod Naturalis Oils – Olej na kameň.

Technické parametre

Zloženie	zmes ľanového oleja, drevného oleja, polooxidatívnych schnúcich olejov a vysušovadiel (bez obsahu olova)
Obsah sušiny	95 %
Spotreba	1 liter na 10 – 20m^2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota	5 – 25 °C
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom P100 – P150. V prípade použitia na kameň, betón, tehlu, je potrebné aby podklad bol očistený, bez mastnoty a dobre savý, mikroporézny.
Aplikácia	Impregnačný olej nanášajte pomocou štetca, valčeka, handričky alebo striekaním. Prebytočný olej po cca 20 minútach zotrite savou handričkou. Počas doby aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Kompatibilita	Kompatibilný s väčšinou oxidatívne schnúcich prírodných olejov, ako aj s alkydmi na báze ropy. Je rozpustný vo všetkých bežných rozpúšťadlách používaných v priemysle.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ineď po použití namočte do nádoby s vodou.**

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

	Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia obalov a odpadov	Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022