TECHNICKÝ LIST

TERASOVÝ OLEJ

naturalis oils

EXTERIÉR



Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV žiarenia.

Terasový olej je exteriérový olej vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Je to vynikajúca ochrana na terasy, záhradný nábytok, altánky, pergoly, fasády. Ochraňuje drevo proti vode a vplyvu počasia. Zanecháva pekný, príjemne polomatný povrch, ktorý zároveň zvýrazňuje štruktúru dreva.

Technické parametre

Zloženie	zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Obsah sušiny	60 %
Výdatnosť	1 liter na cca 10 – 20 m^2 (v závislosti od druhu a savosti dreva), pri vrúbkovitých terasách sa spotreba materiálu zvyšuje
Aplikačná teplota	20 – 25 °C (nenatierať pod 5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotierateľnosť)
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5, 10
Základné farebné odtiene	3000 bezfarebný (bez UV ochrany) 3102 svetlý dub 3104 pínia 3109 tík 3110 orech 3113 vidiecky šedý 3114 antracitový šedý

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom P100 – P150.
Aplikácia	Terasový olej nanášajte pomocou štetca, valčeka alebo handričky. Nanášajte len také množstvo oleja, ktoré dokáže vsiaknuť do povrchu bez vytvorenia mohutnej olejovej vrstvy. Prebytočný olej odstráňte ešte pred uschnutím (asi po 15 min) suchou handričkou.
Počet vrstiev	Náter podľa potreby zopakujte. Na nové drevo aplikujte 2x v tenkých vrstvách. Obzvlášť dôkladne napustite okraje – priečne rezy drevených profilov. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Upozornenie	Bezfarebný odtieň neslúži ako samostatný náter, je vhodný iba ako vrchná, resp. renovačná vrstva na predtým natreté povrchy jedným z tónovaných odtieňov.
Doba schnutia	cca 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Údržba/čistenie	odporúčame pravidelnú údržbu 1 x ročne, prípadne ak je povrch viditeľne opotrebovaný
Kompatibilita	môžete použiť na olejované povrchy

RENOJAVA

Čistenie	povrchy s úpravou Naturalis Oils sa dajú ľahko udržiavať. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po uschnutí podľa potreby naneste vrstvu Naturalis Oils.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.**

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia obalov a odpadov	Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mája 2022