TECHNICKÝ LIST

TUNGOVÝ (ORECHOVÝ) OLEJ

naturalis oils

EXTERIÉR



Tiež nazývaný čínsky drevný orechový olej je prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom.

Tungový olej je vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iné exotické dreviny (teak, akácia, mahagón…). Ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu predovšetkým v exteriéri. Drevo spevní a zanechá pekný, príjemne matný elastický povrch, ktorý zároveň zvýrazní štruktúru dreva. Na pocit je mäkký, ale nelepivý, pružný. Chráni drevo pred zosychaním, tvorbou prasklín a umožňuje drevu dýchať. V porovnaní s inými olejmi v exteriéri, povrchy napustené Tungovým olejom sú odolnejšie, viac odolávajú žltnutiu, vode a plesniam.

Technické parametre

Zloženie	zmes tungového oleja a rozpúšťadla
Obsah sušiny	75 %
Výdatnosť	1 liter na cca 15 – 30 m² (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota	20 – 25 °C (nenatierať pod 5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotierateľnosť)
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5, 10

Základné farebné odtiene

1000 bezfarebný	1107 čerešňa	1115 perleťový šedý tmavý
1100 biely	1108 gaštan	1118 jedľová zeleň
1101 borovica	1109 tík	
1102 svetlý dub	1110 orech	
1103 dub rustikálny	1111 mahagón	
1104 pínia	1112 palisander	
1105 jelša	1113 vidiecky šedý	
1106 vlašský orech	1114 antracitový šedý	

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom P100 – P120.
Aplikácia	Tungový olej nanášajte tenko pomocou štetca. Nanášajte len také množstvo oleja, ktoré dokáže vsiaknuť do povrchu bez vytvorenia mohutnej olejovej vrstvy. Lesklé škvrny na hrčiach (sukoch) a prebytočný olej odstráňte ešte pred uschnutím (asi po 15 min) suchou handričkou.
Počet vrstiev	Náter podľa potreby viackrát zopakujte. Na nové drevo aplikujte 2x v tenkých vrstvách. Obzvlášť dôkladne napustite okraje – priečne rezy drevených profilov. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	24 – 48 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia a savosti dreva)
Údržba	odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 2 roky
Kompatibilita	Tungový olej je možné použiť na moridlo, tmel na drevo, plnič pórov

RENOJAVA

Čistenie	Povrchy s úpravou Naturalis sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po vyschnutí podľa potreby naneste vrstvu oleja Naturalis Oils.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.**

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

	Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia obalov a odpadov	Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022